



NIKOTRADE Marek Hanaczewski | ul. Kasztanowa 3a-5 | 53-125 Wrocław
E: kontakt@papierniezniszczalny.pl | M: +48 509 895 458 | P: +48 71 723 02 38

STS SUPER SPORT 100

Opis:

Folia obustronnie powlekana papierem, zaawansowane podłoże do druku i obróbki. Jest produktem odpornym na rozdarcia, trwałym, odpornym na wodę, idealnym do zadruku, prostym w składowaniu oraz łatwym w przetwarzaniu.

Dane techniczne:

Gramatura		[g/m ²]	ISO 536	104±8	145±8
Grubość		[µm]	ISO 534		188±12
Wytrzymałość na rozciąganie	MD	[N/15mm]	ISO 1924-3; 300mm/min.	>100	>140
	CD	[N/15mm]	ISO 1924-3; 300mm/min.	>90	>130
Szttywność	MD	[mN]	DIN 53121; 15°/10mm	>130	>300
	CD	[mN]	DIN 53121; 15°/10mm	>60	>100
Jasność (+457)		[%]	ISO 2470-1	>85	>84
Białość CIE		[%]	ISO 11475	>85	>74
Nieprzezroczystość		[%]	ISO 2471	>85	>81
Odporność na rozdarcie	MD	[N]	ASTM D1004-90		>20
	CD	[N]	ASTM D1004-90		>30
Zainicjowane rozdarcie	MD	[N]	DIN 53363		>3,5
	CD	[N]	DIN 53363		>4,5

Techniki zadruku:

- offset
- sitodruk
- flexo
- HP-Indigo
- Dry Toner

Wykończenie i obróbka:

- falcowanie
- sztancowanie
- klejenie
- kaszerowanie
- perforacje

Zalecenia:

Używane mogą być wszystkie rodzaje standardowych farb i tuszy. STS Super Sport 100 powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w stałych warunkach zewnętrznych przy temperaturze

23±5°C oraz wilgotności powietrza 50±10%. Tak jak w przypadku innych produktów papierniczych, STS Super Sport potrzebuje czasu, aby się zaaklimatyzować, zapobiec zwijaniu się. Dlatego zaleca się umieszczenie paczki w pomieszczeniu produkcyjnym na minimum 24 godziny i otwarciu jej tuż przed zadrukiem.

Certyfikaty i atesty:

- FSC - dla warstw papierowych
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001